ЩЕКИНОАЗОТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ.

Редакция от 07.06.2015.

TECHNO

Пароизоляционные плёнки Techno (Техно) A; B; D

1. Описание и назначение продукции.

Гидроизоляционные и Пароизоляционные плёнки **Techno A; B; D-**это рулонный материал, предназначенный для защиты утеплителя и несущих деревянных конструкций от влаги, попадающей изнутри дома (дыхание человека, пар из тёплых влажных помещений), от ветра и атмосферных осадков, попадающих снаружи

2. Геометрические параметры и применение

№ п/п	Наименование ед.измерения	Нормативные значения		
		Techno A	**Techno B**	**Techno D**
1	Материал	Полипропиленовое полотно	Ламинированное полипропиленовое полотно	Ламинированное полипропиленовое тканное полотно
2	Применение	Гидроизоляция; ветрозащита	Гидро-пароизоляция	Гидро-пароизоляция
3	Тип конструкции	Каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия, утеплённые скаты мансард	Как **пароизоляция**: утеплённые скатные кровли, каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия. Может использоваться как **гидроизоляция** для холодных чердаков.	Как **пароизоляция**: утепленные и неутепленные скатные кровли, плоские кровли, каркасные стены и стены с наружным утеплением, чердачные перекрытия, полы по бетонным основаниям. временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3–4 месяцев
4	Длина, м (±3%)	43,75	43,75	46,66
5	Ширина, м (±3%)	1,6	1,6	1,5
6	Площадь, м (±3%)	70	70	70

3. Физико-механические характеристики

№ п/п	Наименование материала, ед. измерения	Нормативные значения		
		Techno A	**Techno B**	**Techno D**
1	Горючесть	Г-4	Г-4	Г-4
2	Воспламеняемость	Г-3	Г-3	Г-3
3	Прочность на разрыв в продольном направлении, Н/50 мм	180	130	660
4	Прочность на разрыв в поперечном направлении, Н/50 мм	120	100	510
5	Паропроницаемость, г./24 часа	3000	8	8
6	Устойчивость к водяному давлению	160 мм	1300 мм	1300 мм
7	Устойчивость к УФ, недель	-	-	-
8	Рабочий температурный режим	от -40 до +80	от -40 до +80	от -40 до +80
9	Плотность, г/м²	80	55	65

4. Логистические характеристики

№ п/п	Наименование материала, ед. измерения	Нормативные значения		
		Techno A	**Techno B**	**Techno D**
1	Вес рулона, кг	5,6	3,9	4,6
2	Объём рулона, м3	0,027	0,0193	0,121

5. Правила хранения

- Хранение изделий должно производиться только в горизонтальном положении на поддонах и в заводской упаковке. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Изделия должны быть защищены от воздействия солнечного света.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -15 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо защищать изделия от трения, нагрузки, промокания.

Служба технической поддержки: +7 (727) 329 00 27/28, www.nov.kz