ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ.

Редакция от 15.01.2024г.

Диффузионна трехслойная мембрана UNISPUN (Юниспан) AM

1. Описание и назначение продукции.

Трёхслойная паропроницаемая диффузионная мембрана применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Юниспан АМ укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Юниспан АМ.

2. Геометрические параметры и применение

№ п/п	Наименование материала, ед. измерения	Нормативные значения
		UNISPUN AM
1	Материал	100% полипропилен
2	Применение	Гидроизоляция; ветрозащита
3	Тип конструкции	Утеплённая скатная кровля; каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; чердачные перекрытия.
4	Длина, м (+3%)	40
5	Ширина, м (+3%)	1,5
6	Размер рулона (площадь), м² (+3%)	60

3. Физико-механические характеристики

№ п/п	Наименование материала, ед. измерения	Нормативные значения
		UNISPUN AM
1	Горючесть	Г-4
2	Воспламеняемость	Г-3
3	Прочность на разрыв в продольном направлении, Н/50 мм	115
4	Прочность на разрыв в поперечном направлении, Н/50 мм	90
5	Паропроницаемость, г./24 часа	1 650
6	Устойчивость к водяному давлению	100 мм
7	Устойчивость к УФ, недель	-
8	Рабочий температурный режим	от -60 до +80
9	Плотность, г/м²	90

4. Логистические характеристики

№ п/п	Наименование материала, ед. измерения	Нормативные значения
		UNISPUN AM
1	Вес рулона, кг	5
2	Объём рулона, м3	0,06

5. Правила хранения

- Хранение изделий должно производиться только в горизонтальном положении на поддонах и в заводской упаковке. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Изделия должны быть защищены от воздействия солнечного света.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -15 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо защищать изделия от трения, нагрузки, промокания.